



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: PRIMOSINT



Descrizione

Fondo anticorrosivo a rapida essiccazione. Essicca in profondità in tempi brevi, ha ottimo ancoraggio e resistenza meccanica e agli agenti atmosferici.

Impieghi

Indicato per carpenteria in ferro, macchinari, mobili metallici, minuterie, bombole, motori e macchine agricole, ecc. E' sovraverniciabile dopo un'ora con qualsiasi prodotto, compresi gli smalti alla nitrocellulosa.

Composizione

A base di resine alchidiche modificate e speciali cariche anticorrosive.

Preparazione del supporto

Ferro: eliminare oli e grassi eventualmente presenti con un solvente (benzina, alcool, trielina, diluenti). Asportare ruggine e calamina mediante spazzole, raschietti o macchine picchettatrici e smerigliatrici, meglio ancora, quando possibile con il processo di sabbiatura, o mediante fiamma.

Per ottenere una migliore preparazione del supporto, procedere al trattamento preliminare con il fosfatante a freddo Mangiaruggine Cod.8300, operando come da scheda tecnica specifica.

Dati tecnici

Peso	3,95
Peso specifico	1,50 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	30% ± 2
Brillantezza	n.d.
Resa	10 mq./l.
Applicazione	Pennello - rullo - spruzzo
Numero di mani	1 - 2
Diluente	Diluente nitro
Diluizione	Pennello/rullo: 5% - spruzzo: 10 - 15%
Essiccazione FP	30 minuti
Essiccazione in profondità	12 ore
Sovrapplicazione	1 ora ca.
Colori	

COV

Categoria: A/i BS (Pitture monocomponenti ad alte prestazioni, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 500 gr/l; Contenuto massimo COV: 500 gr

Note

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: PRIMOSINT

L'essiccazione molto rapida permette, dopo circa un'ora l'applicazione successiva di un'altra mano di qualsiasi prodotto monocomponente (anche alla nitrocellulosa) senza dar luogo ad inconvenienti quali sollevamenti, raggrinzamenti, screpolature, ecc.

Voce di capitolato

Pittura anticorrosiva a rapida essiccazione. A base di resine alchidiche modificate e speciali cariche anticorrosive, per la protezione delle superfici in ferro. Sovraverniciabile dopo 1 ora.

Peso Specifico: $1,50 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 30 ± 2

Spessore medio del film secco: 30 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.