




IDROREPEL

**Protettivo traspirante idrorepellente
silossanico in miscela solvente**



FACCIA TE
pulizia e protezione delle facciate



DESTINAZIONE → **Pietre naturali** di qualsiasi natura e **manufatti edili assorbenti**.

PROPRIETÀ → Prodotto a base di **particolari silossani diluiti in miscela solvente inerte**. Il prodotto è caratterizzato da una **bassa viscosità** che ne permette un'**ottima penetrazione** nel materiale da trattare, conferendogli **spiccate proprietà idrorepellenti** che impediscono all'acqua ed ai sali/inquinanti in essa disciolti di penetrare al suo interno. L'azione protettiva di **IDROREPEL** non comporta modifiche importanti alla traspirabilità del supporto e alla sua permeabilità al vapor d'acqua, non ne modifica l'aspetto cromatico ed ha **elevata resistenza ai raggi UV**.

USO → Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. **IDROREPEL** è già **pronto all'uso** e può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di **vaporizzatore a bassa pressione** o di **pennello morbido in fibre naturali**. Applicare il prodotto in **almeno due mani successive**, bagnato su bagnato. Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto **fino a saturazione del supporto**. Applicare in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto. Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento. Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

RESA → A titolo indicativo **5-10 m²/l** di prodotto (trattamento completo).

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO**: liquido trasparente
- ➔ **PESO SPECIFICO**: 0,78 Kg/l ± 0,1
- ➔ **RIDUZIONE ASSORBIMENTO D'ACQUA**: >75% *

* valori ottenuti da prove di laboratorio, nella pratica comune possono subire variazioni anche importanti.

CONFEZIONAMENTO

- 1CR003L1** → 12 x **FLACONE** in plastica da litri 1
- 1CR003L5** → 2 x **TANICA** in plastica da litri 5
- 1CR003L10** → **TANICA** in plastica da litri 10

CAPITOLATO → Protettivo idrorepellente a base silossanica in miscela solvente inerte, specifico per materiali lapidei di qualsiasi natura e manufatti edili assorbenti (tipo **IDROREPEL** della CIR). Deve presentare una riduzione dell'assorbimento d'acqua >75%. Tale protettivo non deve alterare l'aspetto cromatico del supporto, ne deve lasciare inalterata la traspirazione, deve avere elevata resistenza ai raggi UV e deve essere facilmente applicabile a pennello o a spruzzo. Deve essere reversibile. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore. Su richiesta deve essere disponibile scheda tecnico-scientifica comprovante le proprietà del prodotto.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Temperature d'impiego da + 5° C a + 35° C
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Non applicare in condizioni di forte umidità, di pioggia imminente o di pieno sole.
- ➔ Non fumare né usare fiamme libere durante l'applicazione.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.