



## Descrizione

Fissativo per interni alcali-resistente, diluibile con acqua, in rapporto variabile da un minimo di 1:5 ad un massimo di 1:10, in relazione all'assorbimento del supporto. Uniforma l'assorbimento delle superfici murarie, migliorando l'adesione e l'applicabilità dei prodotti di fornitura.

## Impieghi

Idoneo per la preparazione delle superfici murarie prima della tinteggiatura. Uso interno.

## Composizione

A base di resine acriliche in dispersione acquosa

## Preparazione del supporto

Eliminare la polvere eventualmente presente. Raschiare eventuali vecchie pitture che tendono a staccarsi. Ripristinare gli intonaci, se necessario, utilizzando la stessa tipologia di malta. Ripristinare piccoli buchi o irregolarità utilizzando con Plaster Caster cod. 4300.

## Dati tecnici

<b>Peso</b>	20,00
<b>Peso specifico</b>	1,05 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
<b>Volume solido</b>	40% ± 2
<b>Brillantezza</b>	n.d.
<b>Resa</b>	10- 20 mq./l.
<b>Applicazione</b>	Pennello
<b>Numero di mani</b>	1
<b>Diluente</b>	Acqua potabile
<b>Diluizione</b>	Max 1:10
<b>Essiccazione FP</b>	30 minuti
<b>Essiccazione in profondità</b>	4 - 6 ore
<b>Sovrapplicazione</b>	4 - 6 ore
<b>Colori</b>	

## COV

Categoria: A/h BA (Primer Fissanti base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l

## Note

Si raccomanda di valutare la consistenza del sottofondo ed adattare di conseguenza la diluizione del Fissativo1000. La diluizione è in funzione dell'assorbimento del supporto. Supporti molto assorbenti richiedono una minore diluizione. Supporti poco assorbenti richiedono una maggiore diluizione. Il Fissativo 1000 deve comunque essere applicato in quantità sufficiente ad uniformare gli assorbimenti e fissare le parti

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



## SCHEDA TECNICA

Revisione 2 del 05/04/2023

Prodotto: FISSATIVO 1000

a bassa coesione evitando però la formazione di un film lucido superficiale.

### Voce di capitolato

Fissativo acrilico incolore, per interno, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa per la preparazione dei supporti murali prima della pittura. Ottimo potere isolante ed uniformante degli assorbimenti. Peso Specifico:  $1,050 \pm 0,05$  (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %:  $40 \pm 2$

Resa 10-20 mq/lt

---

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.