

ISOLANTE PIGMENTATO



Fondo/finitura isolante pigmentato all'acqua per muratura interna ed esterna.
Il prodotto può essere ricoperto con idropitture; applicato in due mani è idoneo come finitura.
Particolarmente indicato per supporti molto assorbenti.

Colore	Bianco
Confezioni	1 – 5 – 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di particolari copolimeri acrilici, pigmenti e inerti a granulometria bilanciata, resistenti alla luce e agli alcali.
Peso specifico medio	1,480 Kg/l.
Secco resina sul secco totale	10% +/- 1.
Resa	8-10 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
Copertura	Ottima.
Essiccazione	4 - 5 h.
Sopraverniciatura	6 - 8 h.
Riempimento	Buono.
Aspetto del film	Opaco.
Resistenza all'esterno	Ottima alla luce ed agli agenti atmosferici.

Proprietà	Ottimo potere d'isolamento del supporto. Ottimo anche come finitura.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura tra + 5 e + 30 °C.

Applicazione	Pennello, rullo e spruzzo.
Diluizione	Pronto all'uso, qualora lo si ritenesse necessario diluire max al 10 % in volume con acqua.

Su supporti molto assorbenti, gesso o cartongesso, additivare max 30 % in volume con Isolante Acrilico diluito 1:4 con acqua.

Temperatura di applicazione	8 - 30 °C, umidità relativa max 85%.
-----------------------------	--------------------------------------

Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
------------------------	------------------------------

Sistemi di applicazione	A) Su muri nuovi: <ul style="list-style-type: none">- attendere circa un mese per la completa stagionatura del supporto;- applicare una mano di ISOLANTE PIGMENTATO diluita secondo le indicazioni su riportate;- finire con una mano di ISOLANTE PIGMENTATO o idonea Idropittura. B) Su supporti molto assorbenti, gesso o cartongesso: <ul style="list-style-type: none">- applicare una mano di ISOLANTE PIGMENTATO additivata max al 30 % in volume con Isolante Acrilico diluito 1:4 con acqua;- finire con una mano di ISOLANTE PIGMENTATO o idonea idropittura.
-------------------------	---

Voce di capitolato

Fondo/finitura isolante pigmentato all'acqua per muratura interna ed esterna (tipo ISOLANTE PIGMENTATO); a base di particolari copolimeri acrilici, pigmenti e inerti a granulometria bilanciata, resistenti alla luce e agli alcali.

Peso specifico medio	1,48 Kg/l.
Secco resina sul secco totale	10% +/- 1.
Resa	8 - 10 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.